

Novembre 2006

Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes

Monorip mat

Peinture mate intérieure acrylique très garnissante



- Très garnissant et opacifiant par la forte concentration de dioxyde de titane
- Utilisation en monocouche
- Thixotrope, ne coule pas
- Sans odeur
- Sans reprise
- Additif antirouille incorporé évitant les éventuels points de rouille

ASPECT

Mat, légèrement poché.

Brillant spéculaire sous 85 °C : inférieur à 5 %.

TEINTE

Blanc.

UTILISATIONS - SUPPORTS

Tous locaux intérieurs pour travaux neufs et d'entretien soignés ou courants.

Bien adapté aux travaux mécanisés.

Utilisation, après impression, sur plâtre, enduits de peintre, plaques de plâtre cartonnées et en direct sur anciennes peintures adhérentes.

CONDITIONNEMENT

5 litres - 15 litres.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement : Application monocouche : 6 à 8 m²/litre

Séchage :

Hors poussières : 30 mn à 1 heure.

Sec au toucher : 3 heures.

Recouvrable : 6 heures.

Température ambiante de mise en œuvre : plus de 8 °C.

Humidité ambiante de mise en œuvre : moins de 65 % H.R.

Densité à 20 °C : 1,42 (± 0,05).

Extrait sec en volume : 35 % (± 2 %).



RIPOLIN BATIMENT

Monorip mat

Peinture mate intérieure acrylique très garnissante

MATÉRIEL D'APPLICATION ET DILUTION

MISE EN ŒUVRE

Brosse : prêt à l'emploi.

Rouleau polyamide texturé 12 à 14 mm : prêt à l'emploi.

Elle devra être conforme aux prescriptions

de la norme AFNOR NFP 74.201 - 1 et 2 (DTU 59.1).

SUPPORTS conformes au D.T.U. en vigueur	TRAVAUX PRÉPARATOIRES							FINITION
	Rebouchage	Egrenage	Brossage/ Dépoussiérage	Lessivage	Rincage	Ponçage	Epoussetage	
Plâtre	✓	✓					✓	Ripimprim 1 couche de Monorip mat
Enduit de peinture						✓	✓	Ripimprim 1 couche de Monorip mat
Bois			✓					Ripimprim ou Ripoprime ou Ripomix impression 1 couche de Monorip mat
Métaux ferreux			✓					Antirouille 1 couche de Monorip mat
Anciennes peintures				✓	✓	✓	✓	1 couche de Monorip mat

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Diluant de nettoyage du produit frais : eau.

Solvant de nettoyage du produit sec : décapant.

STOCKAGE :

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

DONNÉES DE SÉCURITÉ ET NORMALISATION

– Fiche de données de sécurité disponible sur demande, par minitel au numéro vert : 08 36 05 10 12 ou sur le site www.quickfds.com.

– Point éclair : néant, ininflammable.

– AFNOR : famille 1 - classe 7b2.

– COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 75 g/l (2007).

Ce produit contient maximum 73 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.



SigmaKalon Euridep

Ripolin Bâtiment

10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville

92565 Rueil-Malmaison cedex

Tél. : 01 57 61 00 00

Fax : 01 57 61 06 10